

Vyhotoveno dne: 24.01.2009
Aktualizováno dne: 02.12.2014

SILCOSEALANT Montážní lepidlo *Technický list č. 224/10*

Popis produktu

Jednosložkové víceúčelové lepidlo na bázi kaučuku a modifikovaných pryskyřic pro vnitřní i venkovní použití, neobsahuje toluen. Má vynikající plnicí schopnosti

Systém vytvrzování

Odpařením neagresivních rozpouštědel

Speciální vlastnosti

- nahrazuje hřebíky a šrouby
- neobsahuje toluen
- vysoká přilnavost k většině materiálů
- vysoká počáteční pevnost
- excelentní konečná přilnavost
- snadná aplikace
- odolnost proti vlhku a vodě
- vykazuje malé smrštění
- vytváří trvale pevný spoj
- pro venkovní a vnitřní použití

Oblasti použití

Lepení lišt a hran, dřevěných krycích lišt, sádkartonových desek, polyuretanových nosníků na beton, dřevo, plech, zdivo (lišty už nemusíme připevňovat hřebíky nebo šrouby). Lepení izolačních panelů, kabelových spon, prahů, parapetů, komponentů elektrických rozvodů atd. Upevnění překližky, tvrdých desek, např. korkových a PVC

Příklady použití

Pro lepení

• dřeva, sádry, tvrdého PVC	• skla, omítek, cihel
• keramických obkladů	• korku, polyuretanu
• polystyrénu a izolací	• kovů a betonu

Upozornění

Montážní lepidlo nelze používat pro lepení akvárií, mramoru / přírodního kamene a v oblastech, které přicházejí do přímého styku s potravinami

Vyhotoveno dne: 24.01.2009
Aktualizováno dne: 02.12.2014

SILCOSEALANT Montážní lepidlo *Technický list č. 224/10*

Vydatnost

Nanášíme housenky o průměru 5 mm – 15 mm. V bodech nebo při celoplošném lepení je spotřeba 300 – 1000 g/cm²

Barvy a obaly

- Standardní barva: béžová
- Balení: kartuše 310 ml

Pokyny pro zpracování

Příprava podkladu

Podklad musí být čistý, suchý a nezamaštěný. Lepidlo nanášíme bodově nebo v pruzích přibližně ve 20 - 40ti centimetrové vzdálenosti na jednu lepenou plochu. Otevřená doba: do 20 min. Montáž 1: Montážní lepidlo nanese na lepené plochy a ihned stlačíme. Během doby vytvrzování je možné s materiály pohybovat. V případě, že je požadována vysoká počáteční lepicí síla postupujeme montáží č 2. Montáž 2: Montážní lepidlo nanese pouze na jeden lepený povrch. Povrchy na chvíli spojíme, poté oddělíme a zkontrolujeme, zda se lepidlo přeneslo rovnoměrně i na druhý materiál. Po 5 - 15 minutách lepené plochy k sobě opět přiložíme a pevně stiskneme. Spoj bude okamžitě pevný

Důležité pokyny

S Montážním lepidlem pracujeme pouze ve větrané místnosti, daleko od zdrojů ohně. Při práci nekouříme. Lepidlo nesmí přijít do styku s očima. Chraňte před dětmi! Při práci dodržujeme běžná hygienická a bezpečnostní opatření

Čištění

Použité a znečištěné nástroje by měly být ihned očištěny pomocí přípravku MEK nebo acetonem (ještě před úplným vytvrdnutím těsnícího přípravku). Po vytvrdnutí je nutné provést zbroušení povrchu

Funkčnost Montážního lepidla může být zaručena pouze při bezvadném zpracování v závislosti na rozměrech spár a jejich vzdálenostech. Vyhněte se nanášení těsnící hmoty při silném kolísání teplot (příliš časně namáhání těsnící hmoty)

Vyhotoveno dne: 24.01.2009
Aktualizováno dne: 02.12.2014**SILCOSEALANT Montážní lepidlo**
Technický list č. 224/10

Technická charakteristika	Typické hodnoty*
Barva	běžová
Konzistence	tixotropní pasta
Obsah sušiny	cca $73 \pm 2 \%$
Hustota při 20°C	$1.25 \pm 0.04 \text{ g/cm}^3$
Otevřený čas při 20°C	10 až 15 min
Konečné vytvrzení <i>může se lišit okolní teplotou a vlhkostí</i>	24 až 72 hod
Spotřeba	300 až 500 g/m ²
Teplota zpracování čerstvé hmoty	+10°C až +30°C
Druh spoje pevné hmoty	elastický
Skladovatelnost <i>v uzavřených originálních nádobách</i>	12 měsíců
Skladovací teplota	+5°C až +25°C

Bezpečnostní údaje: viz Bezpečnostní list Je nezbytné dodržovat opatření na ochranu zdraví a bezpečnosti při práci, která vyplývají z bezpečnostního technického listu a charakteristiky produktu

Poznámka

* Rychlost reakce je závislá na teplotě a vlhkosti vzduchu, jakož i na savosti podkladu. Uvedené údaje se vztahují na zkoušky v normálním klimatu (23°C / 50% relativní vlhkosti vzduchu). Nižší teploty nebo vyšší vlhkost vzduchu prodlužují dobu potřebnou k vytvoření škraloupu a vytvrzení. Informace uvedené v tomto Technickém listu vycházejí ze současného stavu. Uživatel však tím není v jednotlivém případě zproštěn povinnosti vyzkoušení vhodnosti přípravku. Vyhrazujeme si právo na změnu charakteristiky v rámci technického pokroku nebo změnu způsobenou dalším vývojem produktu. Doporučení uvedená v tomto Technickém listu vyžadují z hlediska námi neovlivnitelných faktorů při zpracování produktu vlastní zkoušky a pokusy. Naše doporučení nezabývají uživatele povinností kontroly a eventuální nápravy ohledně porušení práv třetích osob. Návrhy na použití neslouží v žádném případě jako záruka vhodnosti pro zamýšlený účel použití. Vydání nové verze tohoto technického listu pozbývají starší verze svou platnost